


FICHE TECHNIQUE

Profilé de Garde-corps - Lisse



CODE		DESCRIPTION			TYPE RESINE	
T0001590I00		Diamètre ø 25-18 mm			Isophthalique	
A (mm)	B (mm)	S (mm)	POIDS (KG/m)	FV (%)	Resin (%)	SECTION
25	18	3,5	0,43	> 55 %	< 45 %	236,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Value		Unités
Densité	1,8 - 2,0		g / cm ³
	Longitudinal	Transversal	
Résistance à la traction	200 - 550	10 - 70	
Résistance à la compression	170 - 300	10 - 70	MPa
Résistance à la flexion	250 - 550	10 - 70	MPa
Module de traction	20.000 - 42.000	6.000 - 12.000	MPa
Module de compression	25.000 - 39.000	8.000 - 16.000	MPa
module de flexion	23.000 - 43.000	7.000 - 18.000	MPa
Allongement à la rupture	1,5 - 2,0		%
Coefficient de dilatation linéaire	12 - 17		1 / °C · 10 ⁻⁶

La gamme de
Profilés Polyester

Idréva
869 route de Pont Audemer
76940 Arelaune en Seine

Tél : 33 (0)2 35 05 92 70
Mail: contact@idreva.fr

Les renseignements figurant dans cette fiche sont le reflet de résultats d'essais effectués dans nos laboratoires. Ils ne sauraient engager la responsabilité de la société Idréva.