

FICHE TECHNIQUE


Profilé de Garde-corps - Main Courante



CODE		DESCRIPTION			RÉSINE	
E0021010I00		Angles 50-59-4 mm			IOSPHTALIQUE	
A (mm)	B (mm)	S (mm)	POIDS (KG/m)	FV (%)	Résine (%)	SECTION
59	70	4	1,22472	> 55%	< 45%	680,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Valeur		UD
Densité	1,8 - 2,0		g / cm ³
	Longitudinal	Transversal	
Résistance à la traction	200 - 550	10 - 70	MPa
Résistance à la compression	170 - 300	10 - 70	MPa
Résistance à la flexion	250 - 550	10 - 70	MPa
Module de traction	20.000 - 42.000	6.000 - 12.000	MPa
Module de compression	25.000 - 39.000	8.000 - 16.000	MPa
Module de flexion	23.000 - 43.000	7.000 - 18.000	MPa
Elongation à la rupture	1,5 - 2,0		%
Coefficient d'expansion linéaire	12 - 17		1 / °C · 10 ⁻⁶

Cotes du profilé de Garde-Corps - Main Courante :



Les renseignements figurant dans cette fiche sont le reflet de résultats d'essais effectués dans nos laboratoires. Ils ne sauraient engager la responsabilité de la société Idréva.